

Cordino Poliestere Grezzo 1100/3

Cordino trecciato in poliestere 3 capi ad alta tenacità utilizzato principalmente per la legatura degli avvolgimenti elettrici. Ha buona resistenza al calore e compatibilità con le principali resine di impregnazione per motori.

| Caratteristica | Unità di misura | Valore |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Forma | | Ritorto |
| Classe di isolamento | | F |
| Prodotto | | Poliestere |
| Densità lineare | dtex | 3600 |
| Diametro | mm | 1.0 |
| Carico di rottura | kg | 21.20 |
| Allungamento | % | 18 |
| Ritiro in aria 15min. 180°C | % | 6 |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Confezioni | Rocche tronco coniche da kg. 3 circa |
|------------|--------------------------------------|

I dati riportati in questa scheda tecnica sono basati su test che riteniamo validi ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento, in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte del costruttore.